计量合格确认 (GB/T19022.1-1S010012-1)

JSMA
江苏省计量协会
NO.（2018）量认企（苏）字（043404）号

检 测 报 告
Test Report

报告编号 Report NO. WT202207001

产品名称 Product Name 汽车遮阳膜

规格型号 Type 智选 70

委托单位 Applicant 山东杜卡迪新材料有限公司

江苏省高性能光学薄膜材料工程技术研究中心
Jiangsu Engineering Research Center for High-Performance Optical Thin Film Materials

样品名称	汽车遮阳膜	检测类型	委托检测
型号规格	智选 70	商标	DUCATI 杜卡迪
委托单位	山东杜卡迪新材料有限公司		
标称生产单位	常州山由帝杉防护材料制造有限公司		
委托日期	2022-6-13	到样日期	2022-6-13
样品数量	见备注	生产日期	/
样品到样状态	完好		
检测日期	2022-6-15 至 2022-7-7		
检测地点	江苏省常州市武进经济开发区稻香西路 3 号		
检测依据	GB/T 31849-2015《汽车贴膜玻璃》 GA/T 744-2013《汽车车窗玻璃遮阳膜》 CAS 141-2007《汽车玻璃窗膜技术规范》		
检测结论	本报告仅提供单项检测结论，详见本报告检测结果汇总附页。		

检测：张婷婷

审核：贾晓燕

签发：赵强国

WT202207001

江苏省高性能光学薄膜材料工程技术研究中心

签发日期：2022-7-8

备注	本报告检测结论是根据检测依据仅对所检项目得出的，不代表未经检测的项目或功能符合要求。 样品数量和尺寸：50mm×50mm 贴膜 3mm 玻璃 3 片，250mm×25mm 贴膜 3 mm 玻璃 6 片。

检测结果汇总					
序号	检测项目	技术要求	检测结果	判定	备注
1	可见光透射比	Ⅰ类遮阳膜的可见光透射比≥78%；Ⅱ类遮阳膜的可见光透射比 50%~78%；Ⅲ类遮阳膜的可见光透射比 15%~50%。	3 片试样的可见光透射比分别为：67.9%、68.8%、68.4%，符合Ⅱ类遮阳膜。	合格	按 GA/T 744-2013 检测
2	可见光反射比	遮阳膜的可见光反射比应小于等于 20%。	3 片试样的可见光反射比分别为：膜面 16.6%、16.6%、16.7%；玻璃面 11.2%、11.4%、11.2%。	合格	按 GA/T 744-2013 检测
3	紫外线透射比	遮阳膜的紫外线透射比应小于等于 1%。	三片试样的紫外线透射比分别为：0.8%、0.9%、0.8%。	合格	按 GA/T 744-2013 检测
4	太阳能总透射比	/	3 片试样的太阳能总透过率分别为：53.1%、53.2%、53.7%。	实测值	按 CAS 141-2007 检测
5	遮阳系数	/	3 片试样的遮蔽系数分别为：0.62、0.62、0.62。	实测值	按 GB/T 2680-1994 检测
6	剥离强度	≥4N	3 片试样的附着强度分别为：9.1N、9.2N、9.6N。	合格	按 GB/T 31849-2015 检测

----------以下空白----------

检测用部分仪器设备			
序号	编号	设备名称	检定有效期
1	750L1509181	紫外可见近红外分光光度计	2023-6-20
2	11109016	微机控制电子万能材料试验机	2022-9-10

----------以下空白----------